



Графит ГС — 4 применяется для изготовления консистентных смазок для открытых шестерен прокатных станов, рессор автомобилей и др. высоконагруженных узлов трения.

Техническая консультация

Технические показатели Графита смазочного ГС-4

№	Наименование показателей	Норма по ГОСТ
1.	Зольность, %, не более	5,0
2.	Массовая доля летучих веществ, %, не более	0,5
3.	Массовая доля влаги, %, не более	1,0
4.	Величина концентрации ионов водной вытяжки (рН)	6,0 – 8,2
5.	Остаток, %, не более на сетке:	
	№ 02	0,1
	№ 016	1,2

По вопросам приобретения **Графита гс-4** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Графит гс-4

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов