



Технические характеристики ГК-1

- Зола — не более 1%
- Летучие — не более 0,5%
- Влажность — не более 0,5%
- Средний размер частиц 90% (30mkm), 50% (12mkm), 10% (5mkm)

Технические характеристики ГК-2

- Углерод — не менее 97%
- Зола — не более 3%
- Летучие — не более 1%
- Влажность — не более 1%
- Средний размер частиц 90%(30mkm), 50%(12mkm), 10%(5mkm)

Технические характеристики ГК-3

- Углерод — не менее 94%
- Зола — не более 5%
- Летучие — не более 1%
- Влажность — не более 1%
- Средний размер частиц 90%(40mkm), 50%(15mkm), 10%(6mkm)

Применение: в производстве карандашей.



Графит карандашный ГК-1,2,3

По вопросам приобретения **графита карандашного ГК-1,2,3** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов