Технические характеристики ГОЗ-92

Летучие — не более 1%Углерод — не менее 92%
Зола — не более 7%
Влажность — не более 1%

Технические характеристики ГОЗ-94

Углерод — не менее 94%
Зола — не более 6%
Летучие — не более 1%
Влажность — не более 1%

Технические характеристики ГОЗ-95

Летучие — не более 1%Углерод — не менее 95%
Зола — не более 5%
Влажность — не более 1%
Размер частиц в составе: остаток на сите +0,16 мм не менее 80 %

Применение:

Для изготовления огнеупорных изделий: плавильных тиглей, стаканов, пробок для ковшей, крышек, муфт, форсунок, огнеупорных изделий, графитовых сальников, прокладок, производство окисленного графита.

Размер частиц в составе: остаток на сите +0,16 мм не менее 80 %
Качество согласно ГОСТ: ТУ У 32921289-01-2005

По вопросам приобретения графита огнеупорного ГОЗ-92,94,95 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и

заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: