



ГРАНУЛИРОВАННАЯ КОМПОЗИЦИЯ ПВХ ДЛЯ ЭКСТРУЗИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (РЕЦ. 1017У, 1017УТ И 1017УМ)

Композиция ПВХ для экструзионных изделий рец. 1017У, 1017УТ и 1017УМ представляет собой термопластичный материал в виде неокрашенных гранул или гранул черного и серого цвета.

Предназначен для изготовления профильных изделий методом экструзии и литья в автомобильной, электротехнической, радиотехнической и мебельной промышленности, а также для изготовления электроизоляционных трубок ТВ-40М малых диаметров.

Композиция выпускается следующих рецептур:

- Рец. 1017У — для использования в нормальных климатических условиях, Рец. 1017УТ- для использования в тропических условиях,
- Рец. 1017УМ — для использования в условиях умеренного и тропического климата, для экструзии автомобильных молдингов с матовой поверхностью.

Имеется Гигиеническое заключение.

[Техническая консультация](#)

ТУ 2246-413-05761784-96

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ГРАНУЛИРОВАННАЯ КОМПОЗИЦИЯ ПВХ ДЛЯ ЭКСТРУЗИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (РЕЦ. 1017У, 1017УТ И 1017УМ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	наименование показателя	норма		
1	Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом* см, не менее — при 20° С	1*10 ¹²	1*10 ¹¹	—
2	Прочность при разрыве, МПа (кгс/см) ² , не менее	15,7(160)	15,7(160)	15,7(160)
3	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	200	200	200
4	Водопоглощение, %, не более	—	1,0	—
5	Температура хрупкости, ° С, не выше	-40	-40	—
6	Суммарный показатель токсичности, %, не более	1	1	1

Упаковка:

Мягкие специализированные контейнеры типа «Биг-Бег» для разового использования с полиэтиленовым вкладышем для упаковки сыпучих продуктов. Масса материала в одном контейнере 500 кг.

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов