



Грунт Б-ЭП-0237, грунт ЭП-057, грунт (ЭП-0199)

Грунт Б-ЭП-0237

TU 301-10-0-253-87

Техническая консультация

Описание	Противокоррозионная защита металлических поверхностей в замкнутых трудноventилируемых судовых емкостях, эксплуатирующихся в условиях воздействия морской и пресной воды.
Тип	Эпоксидная грунтовка, не содержащая растворитель.
Используется	Для противокоррозионной защиты металлических поверхностей замкнутых в трудноventилируемых судовых емкостях, эксплуатирующихся в условиях воздействия морской и пресной воды, дизельному топливу марки Л-05.
Количество упаковок	Двухупаковочная.
Цвет	Зеленый.
Глянец	Покрытие полуглянцевое.
Нанесение	Кистью, установками безвоздушного распыления.
Жизнеспособность, при (20±2)°C	не менее 30 мин.
Расход	При нанесении кистью - 350-400 г/м ² , безвоздушным распылением — 450-500 г/м ² .
Количество слоев	1.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунт Б-ЭП-0237, грунт ЭП-057, грунт (ЭП-0199)

Межслойная сушка	При $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ — 24 часа.
Толщина 1-ого мокрого слоя	500 мкм.
Толщина 1-го сухого слоя, мкм	160-200 мкм.
Толщина покрытия	не менее 400 мкм.
Растворитель	Смесь этилового спирта и ацетона в соотношении 1:1 (не более 8% по массе).
Содержание сухих веществ, %	не менее 97%.
Время высыхания	до ст. 3 при $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ — 24 часа.
Рекомендации к применению	Температура нанесения от $+10$ до $+35^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха не более 80%.
Хранение	Полуфабрикат грунта - 12 месяцев, отвердитель — 6 месяцев со дня изготовления. Хранить в таре производителя; в помещении, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги; при температуре окружающей среды от 0 до $+30^{\circ}\text{C}$.

Грунт ЭП-057

ТУ 2312-007-73351552-2004

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунт Б-ЭП-0237, грунт ЭП-057, грунт (ЭП-0199)

Описание	Протекторная цинкосодержащая грунтовка, предотвращает коррозию за счет сочетания пассивного (пленочного) и активного (катодного) способов защиты.
Тип	На основе эпоксидных и полиамидных смол.
Свойства	Протекторная цинкосодержащая грунтовка, предотвращает коррозию за счет сочетания пассивного (пленочного) и активного (катодного) способов защиты.
Используется	Для грунтования стальных крупногабаритных конструкций. Предназначена для защиты от коррозии в комплексном многослойном покрытии с эмалями, эксплуатируемых в атмосферных условиях и условиях промышленной влажности.
Количество упаковок	Двухупаковочная.
Цвет	Серый.
Глянец	Покрытие матовое.
Нанесение	Кистью, установками безвоздушного распыления.
Жизнеспособность, при (20±2)°C	12 часов.
Расход	При нанесении кистью — 150-230 г/м ² , безвоздушным распылением — 250-300 г/м ² .
Количество слоев	2.
Межслойная сушка	При (20±2)°C - 1 час.
Толщина 1-го сухого слоя, мкм	60-70
Растворитель	РП, до 10% от массы грунта.
Содержание сухих веществ, %	87,5±1
Стойкость к статическому воздействию жидкостей	Вода при (20±2)°C — не менее 48 часов.
Время высыхания	До ст.3 при (20±2)°C — 1 час, до ст.7 при (20±2)°C — 24 часа.
Рекомендации к применению	Рабочая вязкость по ВЗ-4 при (20±0,5)°C — 16-20 сек. Температура нанесения от +15 до +35°C, относительная влажность воздуха не более 80%.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунт Б-ЭП-0237, грунт ЭП-057, грунт (ЭП-0199)

Хранение	Полуфабрикат грунта - 12 месяцев, отвердитель — 6 месяцев со дня изготовления. Хранить в таре производителя; в помещении, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги; при температуре окружающей среды от 0 до +30°C.
----------	--

Грунт (ЭП-0199)

ТУ 2312-001-73351552-2004

Техническая консультация

Описание	Предназначена для грунтования прокорродировавшей поверхности черных металлов (при толщине слоя продуктов коррозии до 100 мкм) эксплуатирующихся во влажной промышленной атмосфере, а также в контакте с морской и пресной водой.
Тип	Эпоксидная грунтовка.
Используется	Используется для грунтования прокорродировавшей поверхности черных металлов эксплуатирующихся во влажной промышленной атмосфере, а также в контакте с морской и пресной водой.
Количество упаковок	Двухупаковочная.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунт Б-ЭП-0237, грунт ЭП-057, грунт (ЭП-0199)

Цвет	Коричневый, серый, оттенок не нормируется.
Глянец	Полуглянцевая.
Нанесение	Кисть, пневмо-, безвоздушное распыление.
Жизнеспособность, при (20±2)°C	Не менее 8 часов.
Расход	120-160 г/м ² в зависимости от способа нанесения.
Количество слоев	Один слой в качестве грунтовочного покрытия. Два-три слоя в качестве самостоятельного покрытия.
Межслойная сушка	24 часа.
Толщина 1-го сухого слоя, мкм	30-60
Растворитель	Ксилол, ацетон, этилцеллозольв, в соотношении 4:3:3, № 646, 647, не более 10 % по массе.
Содержание сухих веществ, %	75±3%
Плотность	1,38-1,4 г/см ³ .
Стойкость к статическому воздействию жидкостей	5% раствор серной кислоты при (20±2) °C — 30 часов. Вода при (20±2) °C — 48 часов.
Время высыхания	При (20±2)°C — 24 часа.
Рекомендации к применению	Рабочая вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при (20±2)°C при нанесении кистью — 30-60 с, пневмораспылением - 18-22 с, УБР - 30-40 с. Температура нанесения +15°C до +35°C, относительная влажность воздуха не более 80 %.
Хранение	Полуфабрикат грунта - 12 месяцев, отвердитель — 6 месяцев со дня изготовления. Хранить в таре производителя; в помещении, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги; при температуре окружающей среды от 0 до +30°C. Отвердитель хранить в пластике.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунт Б-ЭП-0237, грунт ЭП-057, грунт (ЭП-0199)

Так же Вы можете приобрести:

[Техническая консультация](#)

Грунт-шпатлевка вш-20

Грунтовка эп-021м полуматовая

Грунтовка эп-0215 желтая

Грунтовка эп-0214 св.зеленая

Грунтовка эп-0181

Грунтовка эп-0104

Грунтовка хп-0206 зеленая

Грунтовка ко-0170 св.зеленая

Грунтовка вг-37

грунтовка вг-27

По вопросам приобретениягрунта Б-ЭП-0237, грунта ЭП-057, грунта ЭП-0199 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов