



**Область применения:**

Для окрашивания металлических конструкций и сооружений, транспортных средств, сельхозтехники, тракторов, оборудования и других металлических изделий, эксплуатируемых в условиях атмосферного воздействия умеренного и холодного климата.

**Отличительные особенности:**

Однокомпонентная быстросохнущая атмосферостойкая полуматовая грунт-эмаль, наносится без предварительного грунтования. Полуматовая поверхность скрывает дефекты окрашиваемых изделий.

**Состав:**

Суспензия пигментов и наполнителей в растворе синтетической смолы с введением целевых добавок.

**Цвет:**

Серый, черный, желтый и др.

**Свойства лакокрасочного материала:**

[Техническая консультация](#)

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50
Условная вязкость при температуре (20±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246(4), с, не менее	50
Время высыхания при толщине слоя 18-20 мкм	



— от пыли, мин	10
— от прикосновения, мин	30
Время высыхания до степени 3:	
— при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ , ч, не более	1-2
— при температуре $(80\pm 2)^{\circ}\text{C}$ , мин, не более	20
Гарантийный срок хранения, месяцев, не менее	12

**Растворитель:**

Ксилол, сольвент, разбавитель РЭ-191.

**Нанесение:**

Пневматическое, безвоздушное, электростатическое распыление, кисть, валик.

**Свойства покрытия:**[Техническая консультация](#)

Твердость пленки по маятниковому прибору У-1А, отн. ед., не менее	0,2
Адгезия, балл, не более	1
Прочность пленки при ударе по прибору У-2М, см, не менее	50
Эластичность пленки при изгибе, мм	1
Стойкость при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ к статическому воздействию, ч, не менее:	



— воды	120
— трансформаторного масла	120
— бензина	48

**Рекомендации по применению:**

Подготовка поверхности: по ГОСТ 9.402, степень 2.

Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешиваем, разбавляют до вязкости при температуре  $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$  по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм:

**Техническая консультация**

— при пневматическом распылении, с	18-25
— при нанесении в электростатическом поле, с	18-22
— при безвоздушном распылении, кисть, валик, с, не менее	45

**Грунт-эмаль наносят на сухую**, предварительно очищенную от пыли, жировых и других загрязнений поверхность. Грунт-эмаль наносят в два слоя «мокрый по мокрому».



Грунт-эмаль АС-1-260

**Расход:**

При нанесении одного слоя толщиной 18-22 мкм — 90-110 г/м<sup>2</sup>

**Упаковка:**

Барабаны 50 л и др. тара по согласованию с потребителями.

По вопросам приобретения **грунта-эмали АС-1-260** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов