



Область применения:

Для грунтования и самостоятельной защиты прокорродировавших и чистых металлических поверхностей, эксплуатируемых в открытой атмосфере умеренного, холодного, морского и тропического климатов, а также в атмосфере, содержащей коррозионно-агрессивные реагенты, при повышенной влажности, в бензине, масле и различных нефтепродуктах, солевых и др. растворах. Рекомендуются для окрашивания специальных и обычных металлоконструкций, трубопроводов, ёмкостного оборудования и др. объектов.

Допускается для окрашивания изделий из бетона и железобетона.

Рекомендовано для окрашивания судов; для антикоррозионной защиты механического оборудования и специальных стальных конструкций гидротехнических сооружений в комплексе с эмалью ХП-7120.

Отличительные особенности:

Грибостойкий материал, обеспечивающий надежную защиту прокорродировавшего и чистого металла.

Гарантированный срок противокоррозионной защиты при соблюдении установленной технологии нанесения, правил хранения и транспортирования.:

Техническая консультация

— в умеренном и умеренно-холодном климате, лет, не менее	10
— в тропическом климате, лет, не менее	7
— в морском климате, лет, не менее	4



Возможность нанесения на увлажненные поверхности и получения нестекающего слоя толщиной до 120 мкм.

Состав:

Двухкомпонентная система: основа – суспензия пигментов и наполнителей в растворе низкомолекулярной эпоксидно-диановой смолы и модифицирующих ингредиентов в органических растворителях.

Отвердитель поставляется в комплекте.

Цвет:

Коричневый, защитный, серый и другие.

Свойства лакокрасочного материала:

[Техническая консультация](#)

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	66±3 (коричневый) 68±3 (защитный, серый)
Условная вязкость при температуре (20±0,5)°C по вискозиметру ВЗ-246(4), с, не менее	30-70
Время высыхания до степени 3:	
— при температуре (20±2)°C, ч, не более	10
— при температуре (80±2)°C, мин, не более	0,5



Грунт-эмаль «КОРНИКА»

Срок годности (при смешении с отвердителем), ч, не менее	8
Гарантийный срок хранения, месяцев, не менее	12

Растворитель:

Р-5А, Р-4А.

Нанесение:

Пневматическое и безвоздушное распыление, кисть, валик.

Свойства покрытия:

[Техническая консультация](#)

Адгезия, балл, не более	2
Стойкость при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ к статическому воздействию, ч, не менее:	
— воды	96
— 3% раствора хлористого натрия	96

Рекомендации по применению:

Подготовка поверхности: по ГОСТ 9.402, степень 2.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Чистые и ржавые поверхности: удаление рыхлой, отслаивающейся ржавчины, обеспыливание и обезжиривание.

Используется как самостоятельное покрытие и грунтовочное под ЛКМ типа АУ, ПФ, УР, ХП, ХВ, АС и т.д.

Для надёжной защиты во влажной или агрессивной среде наносить не менее двух слоев при толщине 150-200 мкм. Допускается наносить каждый слой в 2-3 прохода, т.к. материал не стекает с вертикальных поверхностей.

Основу тщательно перемешать до однородного состояния, ввести рекомендуемое количество отвердителя по весу, перемешать, выдержать 30 мин и довести до рабочей вязкости:

Техническая консультация

— при пневматическом распылении, с	20-24
— при безвоздушном распылении, с	45
— кистью, валиком, с	45

Расход:

При нанесении одного слоя толщиной 60-100 мкм 120-200 г/м²

Упаковка:

Бочки (100, 200 л), барабаны (50 л) и др. тара по согласованию с потребителем.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунт-эмаль «КОРНИКА»

По вопросам приобретения **грунт-эмали «КОРНИКА»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов