



Описание:

Грунт-эмаль на водной основе для нанесения по новым поверхностям и поверхностям с элементами коррозии, применяется для подготовки поверхности металлов к окраске или может служить как самостоятельное покрытие при нанесении в 2-3 слоя.

Предназначена для грунтования и декоративной окраски поверхности черных, цветных и оцинкованных металлов. Конструкции, окрашенные грунт-эмалью «AquaKor» могут эксплуатироваться как внутри помещений, так и в атмосферных условиях средней агрессивности.

Преимущества:

Свойства:

- Преобразует ржавчину до 100 мкм;
- Может использоваться как самостоятельное покрытие;
- После высыхания образует плотное полуматовое покрытие;
- Обладает повышенной водостойкостью;
- Стойкая к абразивному износу;
- Может применяться по ранее окрашенным поверхностям, в том числе и алкидным ЛКМ.
- Не требует дополнительных затрат на приобретение растворителей.
- Не оказывает вредного воздействия на здоровье во время проведения работ.
- Широкий температурный диапазон эксплуатации от -15 до +100°C

Технические характеристики:

- Колеровка: выпускается в стандартных цветах: серая, красно-коричневая, желтая, синяя. Возможен подбор цвета по каталогу RAL по желанию заказчика.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Степень блеска: полуматовый
- Расход: 80-120 г/м² при одинарном нанесении.
- Разбавитель: вода, не более 5%
- Способ нанесения: наносится кистью, валиком или безвоздушным распылением.
- Время высыхания: 2 часа. Полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.
- Сухой остаток: не менее 45%.
- Плотность: 1,2 г/см³

Применение:

Условия при обработке:

Металлическая поверхность должна быть сухой и чистой. Во время окрасочных работ и высыхания температура воздуха, поверхности и краски должна быть не ниже +10 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %. При работе на улице, первые 24 часа после окраски защищать от прямого воздействия атмосферных осадков.

Предварительная подготовка:

- Новый металл перед окраской предварительно обезжиривается любым удобным растворителем, либо промывается моющим техническим средством.
- С прокорродированной поверхности, ручным или механическим способом, предварительно удаляются участки рыхлой ржавчины, после чего поверхность обезжиривается.
- При ремонтной окраске с поверхности удаляются плохо держащиеся участки старого покрытия, далее поверхность зачищается до матового состояния, пыль от шлифовки убирается и поверхность обезжиривается.

Окраска:

Тщательно перемешать перед применением!



Ранее не окрашенные поверхности:

- Окраску произвести в 2-3 слоя грунт-эмалью « Rezolux Aquakor»с межслойной сушкой не менее 1-2 часов. В случае применения в качестве грунтовочного слоя дальнейшую окраску проводить материалами на водной основе. Восстановительные работы:
- Обработку ранее окрашенных поверхностей произвести минимум в два слоя с межслойной сушкой не менее 1-2 часов. В дальнейшем, для достижения дополнительных эффектов (посеребренное, патина и др.) окраску проводить материалами на водной основе.

Очистка инструментов

- Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.

Уход за покрытием:

- В нормальных условиях окрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение 2 недель после окраски. В процессе эксплуатации возможна ремонтная подкраска этим же материалом, либо схожим по составу.

По вопросам приобретения **грунт-эмали по ржавчине AQUAKOR REZOLUX** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: