



Область применения:

Для антикоррозионной защиты металлических конструкций и сооружений, бетонных и железобетонных поверхностей, эксплуатируемых в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного и холодного климатов. Рекомендована ОАО «ВНИИЖТ», ОАО «ЦНИИС» для окрашивания железнодорожных металлических мостов, инженерных сооружений, металлоконструкций, транспортных сооружений, эксплуатирующихся в открытой атмосфере.

Отличительные особенности:

Однокомпонентная, тиксотропная, быстросохнущая грунт-эмаль, наносится без предварительного грунтования по чистой и ржавой поверхности. Покрытие сохраняет защитные свойства в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного и холодного климатов не менее 15 лет, при соблюдении установленной технологии нанесения, правил хранения и транспортирования. Стойкость покрытия к воздействию соляного тумана по ГОСТ 9.401 не менее 900ч.

Состав:

Суспензия пигментов, наполнителей и целевых ингредиентов в растворе синтетических смол.

Цвет:

Серый и другие.

Свойства лакокрасочного материала:

[Техническая консультация](#)

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50
--	----



Грунт-эмаль «ВИКТОРИЯ»-1-239

Условная вязкость при температуре $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ по вискозиметру ВЗ-246(4), с, не менее	30
Время высыхания до степени 3:	
— при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не более	4
— при температуре $(80 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, мин, не более	30
Гарантийный срок хранения, месяцев, не менее	12

Растворитель:

Ксилол, Р-5А.

Нанесение:

Пневматическое и безвоздушное распыление, кисть, валик.

Свойства покрытия:

Техническая консультация

Адгезия, балл, не более	1
Прочность пленки при ударе по прибору У-1А, см, не менее	50
Эластичность пленки при изгибе, мм	1
Стойкость при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ к статическому воздействию, ч, не менее:	
— воды	120
— трансформаторного масла	120

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



— 3% раствора хлористого натрия	120
---------------------------------	-----

Рекомендации по применению:

Подготовка поверхности: по ГОСТ 9.402, степень 2.

Чистые и ржавые поверхности: удаление рыхлой, отслаивающейся ржавчины, обеспыливание и обезжиривание.

Грунт-эмаль тщательно перемешать до однородного состояния, профильтровать, довести до рабочей вязкости, при температуре $(20 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$, по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм:

[Техническая консультация](#)

— при пневматическом распылении, с	30-40
— при безвоздушном распылении, с	50
— кистью, валиком, с	35-50

Расход:

При нанесении одного слоя толщиной 70-75 мкм 130-180 г/м²

Упаковка:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунт-эмаль «ВИКТОРИЯ»-1-239

Барабаны (50 л) и др. тара по согласованию с потребителем.

По вопросам приобретения **грунт-эмали «ВИКТОРИЯ»-1-239** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов