

**Грунт ЭП-0508****ТУ 2312-008-73351552-2004**

Техническая консультация

Описание	Эпоксидная грунтовка — модификатор ржавчины. Защищает от коррозии влажные прокорродировавшие поверхности, конструкции и оборудование из черных металлов.
Тип	Грунтовка на эпоксидной основе.
Свойства	Покрытие на основе грунтовки обладает высокой противокоррозионной стойкостью, водостойкостью, устойчиво к воздействию минеральных масел, моющих средств, промышленной влажной атмосферы.
Используется	Допускается наносить по ржавчине толщиной до 100 мкм. Предназначена для защиты от коррозии в комплексном многослойном покрытии с эмалями, эксплуатируемых в атмосферных условиях и условиях повышенной влажности.
Количество упаковок	Двухупаковочная.
Цвет	Красно-коричневый.
Глянец	Полуглянцевая.
Нанесение	Кистью, пневмораспылением или безвоздушным распылением.
Жизнеспособность, при (20±2)°С	30 мин.



Грунт ЭП-0508, шпатлевка ЭП-0010

Расход	120-180 г/м ² .
Количество слоев	1-2.
Межслойная сушка	При (20±2)°С — 24 часа.
Толщина 1-го сухого слоя, мкм	40-60.
Растворитель	Этилцеллозольв (не более 10% по массе).
Содержание сухих веществ, %	Не менее 80.
Плотность	1,2-1,4 г/см ³ .
Стойкость к статическому воздействию жидкостей	5% раствор серной кислоты при (20±2) °С — 30 часов. Вода при (20±2) °С — 48 часов.
Время высыхания	До ст.3 при (20±2)°С — 24 часа.
Рекомендации к применению	Температура нанесения от +15°С до +35°С, относительная влажность воздуха не нормируется.
Хранение	Полуфабрикат грунта - 12 месяцев, отвердитель — 6 месяцев со дня изготовления. Хранить в таре производителя; в помещении, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги; при температуре окружающей среды от 0 до +30°С. Отвердитель хранить в пластике.

Шпатлевка ЭП-0010

ГОСТ 28379-89

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Описание	Эпоксидная шпатлевка, может быть использована в качестве грунтовки под эпоксидные материалы.
Тип	Эпоксидная шпатлевка.
Свойства	Покрытие обладает высокой водостойкостью, стойкостью к моющим средствам, минеральным маслам.
Используется	В качестве грунтовки под эпоксидные материалы, для заделки выбоин, для выравнивания загрунтованных и не загрунтованных металлических и неметаллических поверхностей, сглаживания небольших неровностей; в атмосферных условиях и во внутренних жилых или служебных помещениях, требующих дальнейшей декоративной отделки.
Количество упаковок	Двухупаковочная.
Цвет	Красно-коричневый, серый.
Глянец	Полуматовая.
Нанесение	Пневмораспылением, шпателем. Применяя шпатлевки в качестве грунта, следует разбавить растворителями на 50% до рабочей вязкости 18-20 сек. по вискозиметру ВЗ-4 при $(20\pm 2)^\circ\text{C}$. Толщина 1-го слоя не должна превышать 0,5 мм. Общая толщина не более 2,5 мм.
Жизнеспособность, при $(20\pm 2)^\circ\text{C}$	При нанесении шпателем — 1,5 часа. При нанесении пневмораспылением — 6 часов.
Расход	На один слой 180-250 г/м ² .
Количество слоев	2-3.
Межслойная сушка	24 часа.
Толщина 1-го сухого слоя, мкм	0,5
Толщина покрытия	Не более 2,5 мм.



Грунт ЭП-0508, шпатлевка ЭП-0010

Растворитель	Р-4, Р-5, Р-5А.
Содержание сухих веществ, %	Не менее 90.
Плотность	1,6-1,7 г/мл.
Время высыхания	До ст.3 при (20±2)°С — 24 часа, при (65-70)°С — 7 часов.
Рекомендации к применению	Температура нанесения от +15°С до +35°С, относительная влажность воздуха не более 80%.
Хранение	6 месяцев со дня изготовления. Хранить в таре производителя; в помещении, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги; при температуре окружающей среды от 0 до +30°С. Отвердитель хранить в пластике.

По вопросам приобретения грунта ЭП-0508, шпатлевки ЭП-0010 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов