



Грунт ЭП-076, грунт ЭПОБЕН (Б-ЭП-0261)

Грунт ЭП-076

ТУ 6-10-755-84

Техническая консультация

Описание	Предназначена для защиты от коррозии деталей из магниевых и титановых сплавов, сталей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях.
Тип	Грунтовка на основе эпоксидных и полиамидных смол.
Свойства	Покрытие обладает высокими противокоррозионными свойствами, атмосферостойкостью, стойкостью к воде, минеральным маслам, бензинам, моющим средствам.
Используется	Для защиты от коррозии деталей из магниевых и титановых сплавов, сталей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях.
Количество упаковок	Двухупаковочная.
Цвет	Желтый.
Глянец	Полуглянцевая.
Нанесение	Кистью, валиком, пневматическим распылением.
Жизнеспособность, при (20±2)°C	не менее 6 часов.
Расход	120-150 г/м ² .
Количество слоев	1-2.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунт ЭП-076, грунт ЭПОБЕН (Б-ЭП-0261)

Межслойная сушка	6 часов.
Толщина 1-го сухого слоя, мкм	15-20 мкм
Растворитель	Р-5А, смесь ацетона : этилцеллозольва : ксилола в соотношении 30 : 30 : 40.
Содержание сухих веществ, %	48-54 %
Стойкость к статическому воздействию жидкостей	Вода — 24 часа; масло — 24 часа; бензин (нефрас) — 24 часа.
Время высыхания	При (20±2)°С — 6 часов, при (90±2)°С — 2 часа.
Рекомендации к применению	Температура нанесения от +15 до +35°С , относительная влажность воздуха не более 80%.
Хранение	Полуфабрикат грунта - 12 месяцев, отвердитель — 6 месяцев со дня изготовления. Хранить в таре производителя; в помещении, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги; при температуре окружающей среды от 0 до +30°С.

Грунт ЭПОБЕН (Б-ЭП-0261)

ТУ 2312-001-73351552-2004

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунт ЭП-076, грунт ЭПОБЕН (Б-ЭП-0261)

Описание	Для противокоррозионной защиты емкостей под хранение нефтепродуктов.
Тип	Эпоксидная грунтовка, не содержащая растворитель.
Свойства	Устойчивость к воздействию автомобильных и авиационных бензинов, дизельного топлива, керосина, мазута, автомобильных и авиационных смазочных масел, сырой нефти, морской и пресной воды. Система покрытия ЭПОБЕН не влияет на кондицию топлива, масел и других продуктов, контактирующих с ней.
Используется	Для противокоррозионной защиты емкостей под хранение нефтепродуктов.
Количество упаковок	Двухупаковочная.
Цвет	Зеленый.
Глянец	Покрытие полуглянцевое.
Нанесение	Кистью, установками безвоздушного распыления.
Жизнеспособность, при (20±2)°С	не менее 30 мин.
Расход	При нанесении кистью — 300-400 г/м ² , безвоздушным распылением — 400-500 г/м ² .
Количество слоев	1.
Межслойная сушка	При (20±2)°С — 24 часа.
Толщина 1-го сухого слоя, мкм	При нанесении кистью - 150 мкм; УБР — 200 мкм.
Растворитель	Смесь этилового спирта и ацетона в соотношении 1:1 (не более 5% по массе). При нанесении на бетон допускается разбавление на 50%.
Содержание сухих веществ, %	не менее 95.
Плотность	1,2 — 1,4 г/см ³ .
Время высыхания	До ст.3 при (20±2)°С — 24 часа.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунт ЭП-076, грунт ЭПОБЕН (Б-ЭП-0261)

Рекомендации к применению	Температура нанесения от +15°C до +35°C, относительная влажность воздуха не более 80%.
Хранение	Полуфабрикат грунта - 12 месяцев, отвердитель — 6 месяцев со дня изготовления. Хранить в таре производителя; в помещении, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги; при температуре окружающей среды от 0 до +30°C.

По вопросам приобретения **грунта ЭП-076, грунта ВЛ-023, грунта ЭПОБЕН (Б-ЭП-0261)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов