



Область применения:

Для грунтования и самостоятельной защиты прокорродировавших и чистых металлических поверхностей, подвергающихся длительному хранению, воздействию открытой промышленной атмосферы, содержащей агрессивные газы и пары, климатических факторов умеренного, холодного, морского и тропического климатов, повышенной влажности, масел, различных нефтепродуктов и др. специальных сред.

Используется при окрашивании металлоконструкций, трубопроводов, градилен, ограждающих конструкций, емкостного оборудования и других объектов. Допускается применение для окрашивания изделий из бетона и железобетона.

Рекомендовано для окрашивания металлических, бетонных и железобетонных конструкций железнодорожных мостов и других инженерных сооружений, эксплуатируемых в атмосферных условиях в сочетании с грунт-эмалью АУ-1-201 или с полиуретановой эмалью УР-1524М; для окрашивания судов; для антикоррозионной защиты механического оборудования и специальных стальных конструкций гидротехнических сооружений в комплексе с [эмалью ЭП-1267](#).

Отличительные особенности:

Возможность применения в атмосфере с повышенной влажностью. Высоконадежная противокоррозионная защита ржавого и чистого металла.

Сочетается с различными покрывными материалами. Возможность получения нестекающего слоя толщиной до 120 мкм.

Срок службы покрытия при соблюдении установленной технологии нанесения, правил хранения и транспортирования, лет, не менее:

Техническая консультация

— в умеренно-холодном климате	10
-------------------------------	----



Грунт «ГРЭМИРУСТ»

— в тропическом климате	4
— в морском климате	4

Состав:

Двухкомпонентная система: основа – суспензия пигментов и наполнителей в растворе низкомолекулярной эпоксидно-диановой смолы и модифицирующих ингредиентов.

Отвердитель поставляется в комплекте.

Цвет:

Марка А: Коричневый, черный, темно-серый, зеленый, защитный.

Марка Б: Светло-серый, серый и другие.

Техническая консультация

Свойства лакокрасочного материала:

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	67±3 (марка А)
	70±5 (марка Б)
Условная вязкость при температуре (20±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246(4), с, не менее	35-100 (марка А)
	30-130 (марка Б)
Время высыхания до степени 3:	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунт «ГРЭМИРУСТ»

— при температуре (20±2)°С, ч, не более	10
— при температуре (80±2)°С, мин, не более	30
Срок годности (при смешении с отвердителем), ч, не менее	8
Гарантийный срок хранения, месяцев, не менее	12

Растворитель:

Р-4А, ксилол.

Нанесение:

Безвоздушное и пневматическое распыление, кисть, валик.

Свойства покрытия:

Внешний вид - однородная матовая поверхность.

Техническая консультация

Адгезия, балл, не более	2
Стойкость при температуре (20±2)°С к статическому воздействию, ч, не менее:	
— воды	96
— 3% раствора хлористого натрия	96

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Рекомендации по применению:

Подготовка поверхности: по ГОСТ 9.402

Чистые и ржавые поверхности: удаление рыхлой, отслаивающейся ржавчины и обеспыливание (обезжиривание – при необходимости).

Используется как самостоятельное покрытие и грунтовочное под ЛКМ типа УР, ЭП, ХВ, АС, АК и т.д.

Для надежной защиты во влажной или агрессивной среде наносить не менее двух слоев толщиной 150-200 мкм. Допускается наносить каждый слой в 2-3 прохода, т.к. материал не стекает с вертикальных поверхностей.

Основу тщательно перемешать до однородного состояния, ввести рекомендуемое количество отвердителя по весу, перемешать, выдержать 30 мин. и довести до рабочей вязкости:

Техническая консультация

— при пневматическом распылении, с	20-24
— при безвоздушном распылении, кисть, валик, с, не менее	45

Расход:

При толщине одного слоя 50-120 мкм 140-220 г/м²



Грунт «ГРЭМИРУСТ»

Упаковка:

Бочки (100, 200 л), барабаны (50 л) и др. тара по согласованию с потребителем.

По вопросам приобретения **грунта «ГРЭМИРУСТ»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов