



Полиакрилатная грунтовка АК-070 представляет собой суспензию в растворе смолы БМК-5 и меламиноформальдегидной смолы К-421-02 стронциевого крона. В состав дополнительно вводят различные пластификаторы и добавки.

Грунтовка АК-070 используется для защиты от коррозии нержавеющей и углеродистых сталей, а также титановых, алюминиевых и магниевых сплавов, оцинкованных, кадмированных сталей и черных металлов.

При помощи полиакрилатной **грунтовки АК-070** формируют промежуточный слой между основной поверхностью и финишным защитным покрытием. Полученный слой обладает высокой прочностью и хорошим сцеплением с поверхностью (адгезией), благодаря чему, в тандеме с покрывным ЛКМ, формируется покрытие с высокими защитными и антикоррозионными свойствами, которое замечательно подходит для эксплуатации в условиях тропического климата. В качестве финишного лакокрасочного материала часто используют нитроцеллюлозные, перхлорвиниловые, полиакриловые и некоторые другие эмали.

Технические характеристики:

- расход грунтовки АК-070 при нанесении в один слой - 115-155г/м²;
- рабочая вязкость по ВЗ-4 (при температуре 20°С) - 12-18с;
- цвет - желтый;
- рекомендуемое количество слоев - 1;
- разбавитель - Р-5А либо 648;
- продолжительность сушки до степени 3 при температуре 18-22°С - 0,5 часа;
- содержание нелетучих компонентов - 13,5-16%;
- твердость пленки (по ТМЛ) - не менее 0,4 усл.ед.

Грунтовка АК-070 получила довольно широкое распространение и ее отчасти можно назвать универсальной, т.к. ЛКМ может использоваться и для других материалов. Покрывают поверхность грунтовкой АК-070 с использованием следующих методов нанесения ЛКМ: пневматическим распылением (краскопульт) либо кистью. Самостоятельно грунтовка АК-070 не используется, т.к. полученное покрытие теряет свои защитные свойства под воздействием влаги. Это обуславливается хорошей растворимостью стронциевого крона.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Подготовка поверхности перед нанесением защитного покрытия включает в себя очистку от ржавчины, пыли и других загрязнений, просушивание и обезжиривание.

Срок годности — 6 месяцев.

По вопросам приобретения грунтовка АК-070 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: