



Область применения:

Водоразбавляемая грунтовка предназначена для грунтования металлических поверхностей. Используется в системе с водоразбавляемыми алкидными и алкидно-уретановыми эмалями.

Отличительные особенности:

Экологически безопасный материал не содержит органических растворителей. По свойствам не уступает покрытиям на основе органоразбавляемых алкидных и алкидно-уретановых материалов.

Пожаровзрывобезопасна при производстве, хранении и проведении окрасочных работ.

Быстрое время высыхания.

Выдерживает кратковременное замораживание при температуре — **40°C**.

Состав:

Суспензия пигментов и наполнителей в алкидно-уретановой эмульсии со специальными функциональными ингредиентами.

Цвет:

Серый, белый, красно-коричневый.

[Техническая консультация](#)



Грунтовка АУ-0-283 В

Свойства лакокрасочного материала:

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	45
Условная вязкость при температуре $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ по вискозиметру ВЗ-246(4), с, не менее	70
Время высыхания до степени 3:	
— при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не более	2
Гарантийный срок хранения, месяцев, не менее	6

Растворитель:

Вода.

Нанесение:

Пневматическое распыление, кисть, валик.

[Техническая консультация](#)

Свойства покрытия:

Адгезия, балл, не более	1
-------------------------	---

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка АУ-0-283 В

Прочность пленки при ударе по прибору У-1А, см, не менее	50
Стойкость при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ к статическому воздействию, ч, не менее:	
— воды	120
— 3% раствора хлористого натрия	120
— трансформаторного масла	120
— бензина	120

Рекомендации по применению:

Подготовка поверхности до степени 2: по ГОСТ 9.402

Грунтовку тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют водой до рабочей вязкости по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20\pm 0,5)^{\circ}\text{C}$:

Техническая консультация

— при пневматическом распылении, с	25-30
— при нанесении кистью, валиком, с	35-55
— при безвоздушном распылении, с,	45

Разбавленную грунтовку фильтруют через сетку 02Н-01Н по ГОСТ 6613 или капроновое сито. Грунтовку наносят при температуре не ниже $+ 5^{\circ}\text{C}$ и на

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка АУ-0-283 В

подготовленные металлические поверхности.

Расход:

При нанесении одного слоя толщиной 35-40 мкм 100-120 г/м²

Упаковка:

Пластиковые ведра 10-25 кг. Хранить и транспортировать при температуре не ниже 0°C.

По вопросам приобретения **грунтовки АУ-0-283 В** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов