



Область применения

Для грунтования металлических поверхностей, требующих ускоренной сушки в системе с алкидно-уретановыми и алкидными лакокрасочными материалами.

Рекомендовано для окрашивания на железнодорожном транспорте всех видов подвижного состава, а также других транспортных металлоконструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях в сочетании с алкидно-уретановой эмалью АУ-1518 «Универсал-люкс».

Отличительные особенности:

Быстрое время сушки позволяет сократить трудовые и материальные затраты производства. Обладает хорошими защитными свойствами.

Состав:

Суспензия пигментов и наполнителей в алкидно-уретановом лаке с введением специальных добавок.

Цвет:

Серый, красно-коричневый

[Техническая консультация](#)

Свойства лакокрасочного материала:

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50
Условная вязкость при температуре (20±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246(4), с, не менее	30



Грунтовка АУ-0179

Время высыхания до степени 3:	
— при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не более	3
— при температуре $(80\pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не более	0,5
Гарантийный срок хранения, месяцев, не менее	12

Растворитель:

Ксилол : уайт-спирит (1:1); ксилол; уайт-спирит; сольвент

Нанесение:

Пневматическое, безвоздушное распыление, кисть, валик

[Техническая консультация](#)

Свойства покрытия:

Адгезия, балл, не более	1
Прочность пленки при ударе по прибору У-1А, см, не менее	50
Эластичность пленки при изгибе, мм	1
Стойкость при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ к статическому воздействию, ч, не менее:	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка АУ-0179

— воды	24
— трансформаторного масла	72
— 3% раствора хлористого натрия	24

Рекомендации по применению:

Подготовка поверхности: по ГОСТ 9.402

Грунтовку тщательно перемешать до однородного состояния и профильтровать. **При необходимости довести до рабочей вязкости:**

[Техническая консультация](#)

— при пневматическом распылении, с	18-25
— при безвоздушном распылении, кисть, валик, с, не менее	45

Расход:

При нанесении одного слоя толщиной 18-22 мкм — 60-90 г/м²

Упаковка:

Бочки (100, 200 л), барабаны (50 л) и др. тара по согласованию с потребителем.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка АУ-0179

По вопросам приобретения **грунтовки АУ-0179** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов