



Грунтовка Б-ЭП-0237 «Эпоконт»

ТУ 2312-158-05034239-2002

Назначение

Применяется в системе нанесения с эмалью Б-ЭП-433.

Предназначены для защиты от коррозии металлических поверхностей в замкнутых трудновентилируемых судовых емкостях, эксплуатирующихся в условиях воздействия морской и пресной воды. Допускается применение для противокоррозионной защиты емкостей при хранении нефти и нефтепродуктов.

Свойства

Покрытие стойкое к морской и пресной воде, дизельному топливу, нефтепродуктам. Материалы тиксотропные, с низким содержанием летучих веществ.

Срок службы покрытия

Не менее 10 лет.

Не менее 10 лет.

Технические характеристики

Цвет и внешний вид пленки

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка Б-ЭП-0237 «Эпоконт»

грунтовка: зелёный

эмаль: светло-коричневый, пленка полуглянцевая

Техническая консультация

Количество упаковок	двухупаковочная
Массовая доля летучих веществ, %, не более	3
Толщина нестекающего мокрого слоя, мм, не менее	0,5
Время высыхания до степени 3 при 20°C, ч, не более	36
Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более	5
Прочность плёнки при ударе, см, не менее	45
Адгезия пленки грунтовки, баллы, не более	1
Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее воды при 40°C	48
Дизельного топлива при 20°C	48

Комплектность поставки

Комплектность поставки.

Грунт: Ведро 25 кг

Отвердитель: Ведро 5 кг

Грунтовка и эмаль поставляются комплектно с отвердителем в соотношении по массе на 1000 кг основы — 265 кг отвердителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка Б-ЭП-0237 «Эпоконт»

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности.

Металлические поверхности очищают от продуктов коррозии дробеструйным способом и обеспыливают, масляные и другие загрязнения удаляют обезжириванием, допускается нанесение по зачищенным старым прочнодержавшимся покрытиям материалами типа БЭП.

По вопросам приобретения грунтовка Б-ЭП-0237 «Эпоконт» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов