



ТУ 301-10-0-253-87

Применения и свойства

Материалы двухупаковочные на основе эпоксидных смол, не содержащие органических растворителей. Грунтовка **Б-ЭП-0237** предназначена для защиты от коррозии стальных поверхностей, в том числе в замкнутых, трудновентилируемых судовых емкостях, эксплуатирующихся в условиях воздействия морской и пресной воды.

Материал тиксотропный, позволяет наносить покрытие нужной толщины за 1 слой, имеет низкое содержание летучих веществ не более 3%.

Покрытие обладает высокими противокоррозионными свойствами, стойкостью к пресной, морской и грунтовой воде, дизельному топливу.

Срок службы системы покрытия, состоящего из 1-го слоя грунтовки Б-ЭП-0237 и 1-го слоя эмали Б-ЭП-433 (при нанесении механизированным способом) или 1-го слоя грунтовки и 2-х слоев эмали (при нанесении кистью) при общей толщине покрытия не менее 400 мкм, составляет не менее 10 лет.

Характеристики Б-ЭП-0237

- Внешний вид покрытия — ровное, полуглянцевое;
- Цвет:
 - Грунт — зеленый,
 - Эмаль — светло-коричневый;
- Время высыхания до ст.3 при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ — не более 36 часов;
- Доля нелетучих веществ:
 - По массе — 97% масс.,
 - По объему — 96% об.;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка Б-ЭП-0237

- Теоретический расход — 215-290 г/м²;
- Рекомендуемое количество слоев:
 - Грунт — 1,
 - Эмаль — 1-2;
- Жизнеспособность смеси при температурах от 10 °С до 30 °С — 4,0÷0,5 часа (соответственно).

Разбавителем является смесь этилового спирта с ацетоном в соотношении 1:1 по массе в количестве не более 8% от массы грунтовки и эмали.

По вопросам приобретения Грунтовка Б-ЭП-0237 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов