



Состав: представляет собой 3 %-й раствор эпоксидной смолы с ингибитором коррозии и отвердителем в смеси ацетона и спирта.

Применение: для создания промежуточного слоя, препятствующего нежелательному взаимодействию клея с субстратом. Используется под высокопрочные пленочные клеи.

Рекомендован для применения в авиационной промышленности.

Свойства: Грунтовка не снижает прочность клеевых соединений и позволяет увеличить временной промежуток между анодированием и склеиванием с 2 ч до 60 суток. Кроме того, клеевые соединения, выполненные с использованием грунта, имеют более высокие показатели водо-и тропикостойкости за счет улучшения монолитности клеевого слоя на границе раздела клей – субстрат.

Назначение: Основное назначение грунта – обеспечить межмолекулярное взаимодействие на границе раздела клей – субстрат и защитить анодно-окисное покрытие на склеиваемой поверхности на период от анодирования до склеивания.

Нанесение: Грунтовку наносят окунанием, кистью, пульверизатором; расход ~70 г/м². Грунтовку наносят через 30 мин после анодного окисления. Сушку проводят при 120 0С в течение 30 мин.

По вопросам приобретения Грунтовка ЭП-0234 желтая и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: