



ТУ 2312-071-05034239-94

Назначение

Предназначена для грунтования в системе противокоррозионной защиты металлических поверхностей надводного борта и надстроек судов неограниченного района плавания, катеров, лодок, катамаранов и других металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям.

Свойства

В системе, состоящей из двух слоев грунтовки ЭФ-065 и двух слоев эмали на основе алкидных, виниловых, эпоксиэфирных, полиуретановых смол — не менее 3 лет.

Срок службы покрытия

В системе, состоящей из двух слоев грунтовки ЭФ-065 и двух слоев эмали на основе алкидных, виниловых, эпоксиэфирных, полиуретановых смол — не менее 3 лет.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Технические характеристики**

Цвет покрытия	коричневый
Массовая доля нелетучих веществ, %	56-62
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20оС, с	60-90
Время высыхания до степени 3 при 20оС, ч, не более	5
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Прочность пленки при ударе, см, не менее	50
Твердость пленки по прибору ТМЛ (маятник А) усл. ед., не менее	0,30
Адгезия покрытия, баллы, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию при 20оС, ч, не менее	
-воды	24
-3% раствора NaCl	8

По вопросам приобретения Грунтовка ЭФ-065 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджеру: