



Представляет собой двухкомпонентный лакокрасочный материал на основе эпоксидного связующего с введением добавок, пигмента и отвердителя. Выпускается в желтом цвете.

Предназначение:

для антикоррозионной защиты поверхностей магниевых сплавов, сплавов меди, алюминия, углеродистой стали, а также приборов, эксплуатируемых во внутренних помещениях судов и нагреваемых до температуры 100 °С. Грунтовка образует прочное, эластичное покрытие, которое обладает высокими защитными и антикоррозийными свойствами. Отличается устойчивостью к резким перепадам температур, воздействию бензина, минерального масла и химических веществ,

Способ применения:

подготовить поверхность, очистив, обезжирив и высушив ее. Смешать компоненты в соотношении: на 100 г полуфабриката грунтовки – 2,8 г. отвердителя №1. Смесь компонентов грунтовки сохраняет жизнеспособность в течение 8 часов. При необходимости, разбавить до рабочей вязкости растворителем Р-2114. Нанесение материала производится при температуре не менее 5С в 1-2 слоя, методом пневматического распыления или кистью. Расход на 1 слой – 90-100 г/м2. Высыхание происходит за 6 часов при температуре 60С. В результате образуется ровное, однородное покрытие. Хранить грунтовку необходимо в сухом помещении, в плотно закрытой таре, вдали от солнечных лучей.

По вопросам приобретения Грунтовка ЭП-0156 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов