



ТУ 2312-195-56271024-2005

Назначение

Предназначена для использования в комплексных системах лакокрасочных покрытий для защиты от коррозии металлических поверхностей чистых и с плотной ржавчиной с толщиной слоя до 100 мкм (автомобилей, трубопроводов, батарей отопления, крыш и др.), эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений, а также подвергающихся воздействию агрессивных газов и паров, кратковременному контакту с кислотами и щелочами.

Грунтовка может служить в качестве самостоятельного покрытия.

Свойства

Грунтовка обладает высокой адгезией как к ржавому, так и к чистому металлу. Грунтовочное покрытие водостойкое, атмосферостойкое в промышленной атмосфере, содержащей агрессивные газы и пары, стойкое к кратковременному обливу кислотами и щелочами, стойкое к минеральным маслам, бензинам, моющим средствам.

Срок службы покрытия

Не менее 5 лет — 3-х слойное покрытие.



Грунтовка ЭП-0199 по ржавчине

Техническая консультация

Технические характеристики

Цвет покрытия	коричневый
Количество упаковок	двухупаковочная
Массовая доля нелетучих веществ, %	72-78
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при 20°С,с	40-150
Время высыхания до степени 3, ч, не более	
при 20° С	24
при 120°С	1
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3
Адгезия покрытия, баллы, не более	2
Стойкость покрытия к статическому воздействию при 20°С, ч, не менее	
5% раствора H ₂ SO ₄	30
воды	48

По вопросам приобретения Грунтовка ЭП-0199 по ржавчине и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов