



## **Описание**

Представляет собой двухкомпонентный материал, состоящий из полуфабриката грунтовки и продукта АГМ-9. Применяется в гражданской авиации.

## **Назначение**

Предназначена для защиты от коррозии внутренней поверхности топливных баков самолетов, вертолетов, космических аппаратов, работающих в среде топлива с примесью воды.

## **Свойства**

Покрытие, образуемое грунтовкой, надежно защищает алюминиевые сплавы и различные стали от коррозии. обладает высокой адгезией, сохраняет эластичность в очень широком интервале температур — от - 253С до +200С.

## **Применение**

Перед нанесением, приготовить состав, перемешав компоненты. Жизнеспособность состава после приготовления - 48 часов. При необходимости, разбавить растворителем Р-5А. Наносить методом пневматического распыления в 2 слоя. Время высыхания - 2 часа при температуре 120С. Толщина однослойного покрытия — 25-40 мкм.

## **Срок хранения**

Полуфабриката грунтовки — 3 месяца со дня изготовления.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка ЭП-0214

По вопросам приобретения Грунтовка ЭП-0214 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов