



Грунтовка ЭП-0263 С «Праймер 17»

ТУ 2312-052-05034239-93

Назначение

- Предназначена для грунтования стальных поверхностей, цветных металлов и их сплавов в системах противокоррозионной защиты подводной и надводной части корпусов судов под эмали: ХС-436, ЭП-46, ЭП-439, ПФ-167 и другие судовые эмали;
- а также для межоперационной защиты металлопроката и секций строящихся судов, в том числе на поточных механизированных линиях.
- Для окраски Цветных металлов и сплавов

Свойства

Покрытие атмосферостойкое в умеренном морском климате и в промышленной атмосфере, водостойкое. Допускается проведение сварочных работ без удаления грунтовочного покрытия.

Срок службы покрытия

Не менее 12 месяцев в умеренном морском климате и в промышленной атмосфере при межоперационном хранении металла.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка ЭП-0263 С «Праймер 17»

Технические характеристики

Цвет покрытия	красно-коричневый
Количество упаковок	двухупаковочная
Массовая доля нелетучих веществ основы, %	43-53
Условная вязкость основы по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20оС, с	30-55
Время высыхания до степени 3 , мин, не более	
при 20оС	15
при 50оС	5-8
при 80оС	5(до степени 5)
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Прочность пленки при ударе, см, не менее	50
Адгезия покрытия, баллы, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию	
3% раствора NaCl при 20оС, ч, не менее	8

По вопросам приобретения грунтовка ЭП-0263 С «Праймер 17» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов