

**ТУ 2312-293-21743165-2002****Применение:**

Антикоррозионная грунтовка ЭП-0282 обеспечивает защиту деталей из цветных и черных металлов, стали, алюминиевых конструкций от коррозии, связанной с воздействием повышенной влажности и агрессивных газов. Рекомендуется предварительно подготовить поверхности — очистить их от загрязнений, ржавчины, обезжирить и тщательно высушить. Перед нанесением грунт тщательно перемешивается до однородной консистенции, смешивается в необходимой пропорции с поставляемым в комплекте отвердителем и выдерживается при комнатной температуре в течение получаса. Наносится грунтовка в 1-2 слоя кистью, электростатическим и пневматическим распылителем.

[Техническая консультация](#)**Технические характеристики грунтовки ЭП-0282:**

Показатель	Определение
Цвет	Красно-коричневый, серый, желтый. Оттенок не нормируемый.
Тип	Состав двухкомпонентный, быстросохнущий. Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе эпоксидной смолы и органических растворителей. Поставляется в комплекте с отвердителем.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка ЭП-0282

Вид пленки	При высыхании образуется пленка гладкая, однородная, без посторонних вкраплений.
Срок годности	12 месяцев
Время высыхания	4 часа при 20 С
Растворители	656
Условия хранения	В закрытой таре, защищенной от влаги и солнечных лучей
Расход на 1 слой	150 г/м2
Адгезия	1 балл
Количество нелетучих веществ	65-71 %
Жизнеспособность	8 часов
Рекомендованная толщина однослойного покрытия	40-50 мкм

По вопросам приобретения Грунтовка ЭП-0282 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов