



ТУ 2312-192-56271024-2003

## Назначение

Предназначена для защиты от коррозии металлических конструкций, в том числе крупнотоннажных контейнеров, эксплуатирующихся в промышленной, морской и приморско-промышленной атмосферах в различных климатических условиях.

## Свойства

Грунтовочное покрытие атмосферостойкое, стойкое к морской и пресной воде.

## Техническая консультация

## Технические характеристики

Цвет и внешний вид покрытия	серый, покрытие матовое
Количество упаковок	двухупаковочная
Массовая доля нелетучих веществ, %	85-89
<b>Время высыхания до степени 3, ч, не более</b>	
при 20оС	2
при 90оС	0,5
Прочность пленки при ударе см, не менее	50
Адгезия покрытия, баллы, не более	1

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



**Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, 3% и 5% растворов:**

-NaCl при 20оС, ч, не менее	24
-----------------------------	----

**Комплектность поставки**

Грунтовка поставляется комплектно с отвердителем в соотношении по массе: на 100 кг основы — 5 кг отвердителя — смолы ПО-300 или Versamid (Remid 115).

Грунт: Бочка 50 кг

Отвердитель: Ведро 3,5 кг

По вопросам приобретения Грунтовка ЭП-0325 протекторная и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: