



## Особенности

- применяется для защиты от коррозии изделий из титановых и магниевых сплавов и сталей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях;
- обладает высокой противокоррозионной стойкостью и водостойкостью, стойкостью к минеральным маслам, в т.ч. маслу авиационному марки МС-20, бензинам, в т.ч. марки Б-70, моющим средствам.
- Обеспечивает долговечность поверхностного лакокрасочного покрытия.

## Технические характеристики

- Цвет покрытия – желтый.
- Время высыхания до ст.3 при температуре  $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$  не более 6 часов.
- Рекомендуемое количество слоев – 1-2.

Гарантированный срок хранения грунтовки – 6 месяцев со дня изготовления

По вопросам приобретения Грунтовка ЭП-076 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов