



ТУ 2313-501-0-05034239-99

Назначение

Предназначены для защиты от коррозии изделий, оборудования, металлоконструкций из стали, алюминия, алюминиевых и цинковых сплавов, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и в условиях агрессивных сред (воды, кислот, солей), внутренней и наружной поверхности емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов, а также для окраски поверхности из пластмасс.

Грунтовка «Эпокур» выпускается 2 марок: НВ - низковязкая и ВВ — высоковязкая.

Эмаль «Эпокур» выпускается 3 марок: НВ - низковязкая, ВВ - высоковязкая, А - антистатическая.

Свойства

Обладает высокой адгезией к различным поверхностям, хорошими физико-механическими свойствами, высокой износостойкостью и химстойкостью в различных средах, марка А обладает антистатическими свойствами.

Срок службы покрытия

Не менее 5 лет

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Технические характеристики**

Цвет и внешний вид покрытия	
-грунтовка	красно-коричневый
-эмаль	белый, черный и другие цвета по согласованию с потребителем покрытие черного цвета марки А шероховатое
Количество упаковок	двухупаковочные
Массовая доля нелетучих веществ, %	
-грунтовка	50-56
-эмаль	37-43
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20°С, с	
-грунтовка	30-60 (марка НВ), 60-120 (марка ВВ)
-эмаль	25-50 (марка НВ), 50-110 (марки ВВ и А)
Время высыхания до степени 3 при 20°С, ч, не более	8
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	2 (марка А - 5)
Прочность пленки при ударе, см, не менее	50 (марка А - 40)
Адгезия покрытия, баллы, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию при 20°С, ч, не менее	
-воды	72
-дизельного топлива	72
-5% раствора H ₂ SO ₄	24
Удельное поверхностное сопротивление для марки А,	ом10 ⁴ -10 ⁶

Комплектность поставки

Грунтовка и эмаль поставляются комплектно с отвердителем в соотношении по массе : на 100 кг основы грунтовки — 15 кг отвердителя, на 100кг основы эмали марки НВ и ВВ - 20кг отвердителя, марки А - 15 кг отвердителя. Допускается изменение соотношения основы и отвердителя, при этом количество компонентов должно быть указано в сертификате качества.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка «Эпокур»

По вопросам приобретения грунтовка «Эпокур» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов