ГОСТ 9109-81

Назначение

Предназначена для грунтования поверхностей черных металлов, медных и титановых сплавов, а также деревянных поверхностей.

Свойства

Грунтовочное покрытие стойкое к морской и пресной воде, минеральным маслам, устойчиво к изменению температуры от минус 60оС до 100оС, хорошо шлифуется.

Техническая консультация

Технические характеристики

Цвет и внешний вид покрытия	коричневый, покрытие матовое или полуглянцевое
Массовая доля нелетучих веществ, %	58-66
Условная вязкость по ВЗ-246, с диаметром сопла 4 мм, при 20оС, с, не менее	40
Время высыхания при 20оС, ч, не более	
-до степени 1	1
-до степени 3	8
при 105оС, мин, не более	
-до степени 4	35
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Прочность пленки при ударе, см, не менее	50

Твердость пленки по маятниковому прибору, у.е., не менее	
типа М-3	0,36
типа ТМЛ (маятник А)	0,2
Адгезия покрытия, баллы, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей, при 20оС, ч, не менее	
-3% раствора NaCl	24
-индустриального масла	72

Комплектность поставки

Грунт: Бочка 50 кг

Отвердитель: Ведро 2 кг

По вопросам приобретения грунтовка ФЛ-03К и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: