



Описание грунтовки ФЛ-086

ФЛ-086 ГОСТ 16302-79 это суспензия пигментов и наполнителя в масляном лаке, модифицированном феноло-формальдегидными смолами. Цвет пленки грунтовки желтый, матовый или полуматовый. Для ФЛ-086 гост 16302-79 оттенок не нормирует.

Назначение грунтовки ФЛ-086

Грунтовка ФЛ-086 используется для грунтования деталей из стали и алюминиевых сплавов, эксплуатируемых при температуре до 200°C. Поставляется в комплекте с сиккативом НФ-1.

ФЛ-086 технические характеристики:

- Условная вязкость 30-70 с по вискозиметру типа ВЗ-246;
- Степень перетира не более 40 мкм;
- Массовая доля нелетучих веществ:: грунтовки ФЛ-086 54-60 %;
- Время высыхания до степени 3 у грунтовки ФЛ-086:
- при (20+/-2) градуса С, 24 часа;
- при (80+/-2) градуса С, 2 часа;
- Твердость покрытия 0,46 условных единиц;
- Эластичность пленки пр изгибе, не более 1 мм;
- Стойкость пленки к воздействию воды не менее 2 часов;
- Термостойкость пленки не менее 10 часов.



Применение грунтовки ФЛ-086

Перед использованием в грунтовку добавить сиккатив НФ-1 в количестве 3-4 % от массы грунтовки. Растворитель для разбавления ксилол или смесью ксилола с уайт-спиритом до рабочей вязкости. ФЛ-086 расход на однослойное покрытие 180-250 г/м².

Наносить на поверхность кистью, методом распыления или обливом.

По вопросам приобретения Грунтовка ФЛ-086 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов