



Особенности

ФЛ-ОЗК – для грунтования поверхностей из черных металлов, медных и титановых сплавов, а также деревянных поверхностей;

ФЛ-ОЗЖ – для грунтования поверхностей из черных, цветных металлов (в т.ч. алюминия, цинка) и их сплавов, а также деревянных поверхностей:

- резервуаров для хранения и переработки масложиродержащих продуктов, в том числе растительного масла в интервале температур от минус 20 до 60°C,

при шлифовании должно образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку.

- покрытия устойчивы к изменению температуры от минус 60 до +100°C,

перекрываются материалами типа ПФ, ГФ, ЭФ, ЭП, ФЛ, ХВ, ХС, АС, АК, НЦ, КО и др.

Технические характеристики

Внешний вид – ровная, однородная

Цвет грунтовки ФЛ-ОЗК – коричневый, ФЛ-ОЗЖ – желто-зеленый



Грунтовка ФЛ-ОЗК / ФЛ-ОЗЖ

Расход грунтовки на один слой – 50-100 г/м² в зависимости от способа нанесения.

Рекомендуемое количество слоев – 1-2.

Гарантированный срок хранения грунтовок – 6 месяцев со дня изготовления. подготовительные работы

По вопросам приобретения Грунтовка ФЛ-ОЗК / ФЛ-ОЗЖ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов