



Грунт-грунтовка ГФ 073-суспензия пигментов и наполнителя в растворе глифталевой смолы с добавлением сиккатива и растворителя.

Грунт-грунтовка ГФ- 073 предназначена для грунтования шлифованных до металла мест кузовов автомашин. Обладает высокими антикоррозийными свойствами.

Нанесение Грунтовки ГФ-073

Наносится на предварительно подготовленную, поверхность при помощи пневматического краскораспылителя в виде одного слоя. Перед применением разбавляют до рабочей вязкости ксилолом.

Расход 80-120 г/м² на однослойное покрытие.

Технические характеристики Грунтовки ГФ-073

Внешний вид пленки — ровная, однородная поверхность

Условная вязкость по ВЗ-246, с 4мм. — 80-150

Массовая доля нелетучих веществ, % — 49-55

Степень перетира, мкм, не более.- 20

Высыхание до степени 3, не более — 24

Эластичность, мм, не более — 1

Прочность при ударе на приборе У-1, см, не менее — 50

Адгезия, баллы, не более — 1

Стойкость к воздействию мин. масла, ч., не менее — 24

Расслаивание, смЗ не более — 5

Цвет — Желто- коричневый, оттенок не нормируется.

Срок хранения Грунтовки ГФ-073: 6 месяцев

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка ГФ-073

Стандарт: ТУ 2312-002-00204151-99

По вопросам приобретения грунтовка ГФ-073 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов