



Грунтовка ХС-0320 по ржавчине

ТУ 2313-185-0534239-2002

Назначение

Предназначена для защиты металлических поверхностей с остатками окалины и плотнодержащейся ржавчины с толщиной слоя до 100 мкм, подвергающихся воздействию промышленной атмосферы, содержащей агрессивные газы и пары, а также воздействию солей и других химических продуктов, имеющих температуру не выше 60°C. Грунтовка может применяться в комплексном покрытии под атмосферостойкие эмали типа ХВ, ХС, ПФ, ГФ, НЦ или эмаль "Виниколор", а также в качестве самостоятельного покрытия.

Свойства

Грунтовка содержит в своем составе преобразователь ржавчины и обладает высокой адгезией как к ржавому, так и к чистому металлу. Грунтовочное покрытие атмосферостойкое, стойкое в слабо- и среднеагрессивных средах, имеющих температуру не выше 60°C.

Срок службы покрытия

Не менее 5 лет.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка ХС-0320 по ржавчине

Технические характеристики

Цвет покрытия	серый, черный, зеленый и др. цвета по согласованию с потребителем
Массовая доля нелетучих веществ, %	42-47
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при 20оС, с, не менее	25
Время высыхания до степени 3 при 20оС, час, не более	3
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	2
Прочность пленки при ударе, см, не менее	50
Адгезия покрытия, баллы, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию при 20оС, час, не менее	
3% раствора NaCl	24
воды	72

Комплектность поставки

Бочка 50 кг

По вопросам приобретения грунтовка ХС-0320 по ржавчине и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов