



ТУ 6-10-1414-77

Назначение

Предназначены для грунтования металлических и железобетонных поверхностей перед нанесением лакокрасочных материалов, а также для грунтования внутренних поверхностей металлических и железобетонных резервуаров, используемых для хранения и транспортирования вин, в схемах с эмалями ХС-558 и ХС-558В.

Техническая консультация

Технические характеристики

Цвет покрытия	коричневый
Массовая доля нелетучих веществ, %	40-48
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20°С, с	40-70
Время высыхания до степени 3 при 20°С, ч,	не более 3
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	
— ХС-04	1
— ХС-04В	3
Прочность пленки при ударе, см,	не менее 20
Твердость пленки, усл. ед., не менее	0,4
Адгезия покрытия, баллы,	не более 2
Стойкость покрытия к статическому воздействию этилового спирта (96%) при 20°С, ч,	не менее 2

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка ХС-04Б

Срок хранения

При температуре от минус 40оС до 40оС

-грунтовка ХС-04 — 6 месяцев

-грунтовка ХС-04В — 3 месяца

По вопросам приобретения грунтовка ХС-04Б и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов