



ГОСТ 23494-79

Назначение

Предназначена для защиты наружных поверхностей железнодорожных вагонов и цистерн, оборудования, металлических и железобетонных конструкций от воздействия растворов кислот, щелочей, солей, агрессивных газов (SO₂, CO₂, NO₂, NH₃) и других химических реагентов с температурой не выше 60оС, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических районов, а так же внутри помещений.

Комплексное покрытие выбирают для каждого типа агрессивной среды в соответствии с НТД на окраску отдельных видов оборудования и конструкций.

Покрытие атмосферостойкое, стойкое к статическому воздействию растворов кислот, солей, щелочей, агрессивных газов , имеющих температуру не выше 60оС, бензостойкое.

Свойства

Трёхслойное покрытие Грунтовка ХС-059 Эмаль ХС-759 Лак ХС-724 атмосферостойкое, стойкое к статическому воздействию растворов кислот, солей, щелочей, агрессивных газов , имеющих температуру не выше 60оС, бензостойкое.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Технические характеристики**

Цвет покрытия эмали	белый, серый, светло-серый и другие цвета по согласованию с потребителем
Цвет покрытия грунтовки	красно-коричневый
Цвет лака, мг J2, не темнее	0,5
Количество упаковок	
грунтовка и эмаль	двухупаковочные
лак	одноупаковочный
Массовая доля нелетучих веществ, %	
эмаль	30-36
грунтовка	36-40
лака	20-24
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20°C, с	
грунтовка	30-65
эмаль	30-50
лак	20-40
Время высыхания до степени 3 при 20°C, ч, не более	
эмаль, грунтовка	1
лак	2
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3
Твердость пленки, усл. ед., не менее	
эмаль, грунтовка	0,45
лак	0,5
Адгезия пленки, баллы, не более	2
Стойкость пленки к статическому воздействию при 60°C, ч, не менее 25% растворов	
азотной,серной кислоты	12
соляной кислоты	8



Грунтовка ХС-059

раствора NaOH	12
Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина при 20°С,ч, не менее	24

По вопросам приобретения грунтовка ХС-059 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов