



Грунт-эмаль ХВ-0278 (краска по ржавчине 3 в 1) применяется для окраски поверхностей из металла с остатками окалины и плотнодержающейся ржавчины в условиях промышленной атмосферы. Материал используют для окраски оград, решеток, гаражей и любых других металлических конструкций бытового и промышленного назначения, а также для ремонтной окраски автомобильных деталей. Допускается использовать краску по ржавчине 3 в 1 в комплексном покрытии с атмосферостойкими эмалями и лаками для защиты металлоконструкций и различного оборудования, подвергающихся воздействию солей и агрессивных газов, имеющих температуру не выше 60°C. Лакокрасочный материал представляет собой суспензию пигментов и наполнителей с добавлением модификатора ржавчины и других добавок.

Эмаль ХВ 0278 применяется и в качестве самостоятельного покрытия, которое обычно наносят в 2-3 слоя, и выполняет три функции: **преобразователя ржавчины, антикоррозионной грунтовки и защитной эмали**. Покрытие обладает высокими противокоррозионными и защитными свойствами в условиях атмосферы, содержащей агрессивные газы и пары кислот, щелочей, растворов солей и других реагентов, имеющих температуру не выше 60 градусов по Цельсию, что позволяет уверенно гарантировать срок службы трехслойного покрытия не менее 5-ти лет.

Технические характеристики эмали ХВ-0278

- Цвет — любой по желанию заказчика;
- Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C — не более 1 ч;
- Массовая доля нелетучих веществ — 31-35±2%;
- Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°C — не менее 20 с.
- Эластичность покрытия при изгибе — не менее 1 мм;
- Прочность покрытия при ударе по прибору У1 — не менее 45 см;
- Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А) — не менее 0.21 отн. единицы, типа МЗ — 0.35 условные единицы;
- Адгезия пленки — не более 2 баллов;
- Стойкость покрытия к воздействию 3%-ного раствора NaCl — не менее 72 ч.
- Температура нанесения — от -25°C до +40°C

По вопросам приобретения грунтовка ХВ-0278 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка ХВ-0278

просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов