



Грунтовка КЧ-0239 противообрастающая

ТУ 2313-213-56271024-2005

Назначение

Предназначена для грунтования резины технического назначения, для защиты от обрастания резины.

Свойства

Не содержит экологически опасных элементов. Покрытие имеет коэффициент яркости не более 1,5%.

Срок службы покрытия

Не менее 2,5 лет — в системе, состоящей из 1 слоя грунтовки КЧ-0239, 2 слоев эмали КЧ-5224 и 1 слоя эмали КФ-5228.

Техническая консультация

Технические характеристики

Цвет покрытия	серый
Массовая доля нелетучих веществ, %	25-27
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при 20°С, с	25-45

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка КЧ-0239 противообрастающая

Время высыхания до степени 3 при 20°С, ч, не более	3
Устойчивость к растрескиванию	отсутствие растрескивания, отслаивания
При пятикратном прямом и обратном изгибе	угол изгиба 180°

Комплектность поставки

Бочка 50 кг

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности.

Резиновые поверхности обрабатывают шерохованием и обезжиривают уайт-спиритом.

По вопросам приобретения грунтовка КЧ-0239 противообрастающая и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов