



Описание

Представляет собой смесь, состоящую из раствора коллоксилина, глифталевой смолы, суховальцованных паст пигментов, органических красителей в летучих органических растворителях с добавлением пластификаторов. Выпускается в цветах: темно-коричневый, красновато-коричневый.

Назначение

Предназначена для окрашивания деталей и изделий из древесины и древесных материалов.

Свойства

Покрытие, образуемое грунтовкой, обладает прочностью, твердостью, светостойкостью.

Меры предосторожности

Материал взрывопожароопасен! Вреден при вдыхании и проглатывании. Не работать вблизи открытых источников огня. При попадании материала на кожу промыть кожу теплой водой с мылом.

Применение

Перед применением грунтовку перемешать, при необходимости разбавить до рабочей вязкости следующими растворителями: Р-646, РМЛ-315, этилацетат, бутилацетат. Наносить на подготовленную поверхность щитовых элементов мебели валками, на кромки щитов — распылением. Расход на 1 слой — 55-65 г/м². Время высыхания - 20 минут при температуре 20С. После высыхания пленка должна быть гладкой однородной, без посторонних включений.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка НЦ-0140

Срок и условия хранения

6 месяцев со дня изготовления. Хранить материал в помещении, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги.

По вопросам приобретения Грунтовка НЦ-0140 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов