



ТУ 6-10-1280-77

Применение и свойства

Материал одноупаковочный. Применяется грунтовка НЦ-097 (грунт НЦ-097) для грунтования небольших участков металлической поверхности при проведении ремонтных работ лакокрасочного покрытия автомобилей.

Характеристики

- Цвет — серый;
- Внешний вид пленки — однородная, без посторонних вкраплений;
- Время высыхания при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ до ст. 1 — не более 8 мин, до ст. 3 — не более 2,5 часов;
- Время высыхания при температуре 60-65 С до ст. 3 — не более 60 мин;
- Массовая доля нелетучих веществ — 24-32%;
- Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 при температуре $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ — 90-160 с;
- Эластичность пленки при изгибе — не более 3 мм;
- Адгезия пленки — не более 2 баллов;
- Не изменяет оттенок поверхностного слоя нитроэмали.

По вопросам приобретения Грунтовка НЦ-097 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов