



ТУ 2312-199-56271024-2003

Назначение

Предназначена для защиты от коррозии внутренней поверхности резервуаров, эксплуатирующихся в условиях воздействия морской и пресной воды, растворов солей, кислот, щелочей (рН 4-11), в сырой нефти, топливе, растворителях и других нефтепродуктах, а также для защиты металлических изделий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях всех макроклиматических типов и категорий размещения по ГОСТ 15150. Может применяться в качестве самостоятельного покрытия, а также для ремонта цинковых металлических покрытий.

Техническая консультация

Технические характеристики

| | |
|--|-------------------------------------|
| Цвет и внешний вид покрытия | темно-серый, покрытие полуглянцевая |
| Количество упаковок | одно- или двухупаковочная |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 82-88 |
| Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при 200С, с | 20-80 |
| Время высыхания до степени 3 при 20оС и влажности 65%, ч, не более | 4 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 2 |
| Прочность пленки при ударе см, не менее | 50 |
| Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию воды, 3 % раствора хлористого натрия при 200С, | 72 |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Комплектность поставки

Двухупаковочная грунтовка поставляется комплектно с цинковым порошком в соотношении: на 100 кг основы – 360 кг цинкового порошка.

Грунт: Бочка 50 кг

Отвердитель: Ведро 5,9 кг

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности.

Металлические поверхности тщательно очищают от продуктов коррозии механическим способом до металлического блеска и обезжиривают или дробеструят до степени SA 2 1/2. Допускается обработка механическими инструментами.

По вопросам приобретения грунтовка «Рикоцинк» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов