



**Область применения:**

Для антикоррозионной защиты металлических поверхностей эксплуатируемых в атмосферных условиях в системе с полиуретановыми и другими эмалями.

**Рекомендовано** для окрашивания на железнодорожном транспорте всех видов подвижного состава, а также других транспортных металлоконструкций эксплуатируемых в атмосферных условиях в сочетании с эмалью полиуретановой УР-1524 и лаком полиуретановым УР-1-207;

**Рекомендовано для антикоррозионной защиты** механического оборудования и специальных конструкций гидротехнических сооружений в сочетании с эмалью УР-1524.

**Отличительные особенности:**

Срок службы системы покрытия на основе грунтовки УР-0442 с полиуретановыми эмалями в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного и холодного климатов – не менее 12 лет, при соблюдении установленной технологии нанесения, правил хранения и транспортирования.

**Состав:**

Двухкомпонентная система: полуфабрикат грунтовки – суспензия пигментов и наполнителей с целевыми добавками в растворе полиэфиракрилатной смолы. Отвердитель поставляется в комплекте.

**Цвет:**

Красно-коричневый, серый.

[Техническая консультация](#)

**Свойства лакокрасочного материала:**

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50
--	----



Условная вязкость при температуре (20±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246(4), с, не менее		50-120
Время высыхания до степени 3:		
— при температуре (20±2)°С, ч, не более	5	
— при температуре (60±2)°С, ч, не более		0,5
— при температуре (80±2)°С, мин, не более		20
— при температуре (120±2)°С, мин, не более		15
Срок службы (при смешивании с отвердителем), ч, не менее		8
Гарантийный срок хранения, месяцев, не менее		12

**Растворитель:**

Р-5А, (ксилол: бутилацетат - 4:1).

**Нанесение:**

Безвоздушное, пневматическое распыление, кисть, валик.

[Техническая консультация](#)

**Свойства покрытия:**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru  
Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Адгезия, балл, не более	1
Прочность пленки при ударе по прибору У-1А, см, не менее	50
Эластичность пленки при изгибе, мм	1
Внешний вид: ровная, однородная, полуматовая или матовая поверхность без посторонних включений	

**Рекомендации по применению:**

Подготовка поверхности: по ГОСТ 9.402

Используется под ЛКМ типа УР, ЭП, АУ и т.д.

**Полуфабрикат грунтовки** тщательно перемешать до однородного состояния, ввести расчетное количество отвердителя, указанное в паспорте на грунтовку, перемешать, выдержать в течение 15-20 минут. Довести до рабочей вязкости:

[Техническая консультация](#)

— при пневматическом распылении, с	18-22	
— при безвоздушном распылении, кисть, валик, с, не менее		45
— при нанесении кистью, валиком, с		35-55

**Расход:**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка УР-0442

При нанесении одного слоя толщиной 25-35 мкм — 90-110 г/м<sup>2</sup>

**Упаковка:**

Бочки (100, 200 л), барабаны (50 л) и др. тара по согласованию с потребителем.

По вопросам приобретения **грунтовки УР-0442** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов