



Нанесение

Защищаемую поверхность можно покрывать еще такими способами нанесения ЛКМ, как: безвоздушное распыление, с использованием валика либо кисти. На защищаемую поверхность грунтовка **УРФ-0106** наносится в два слоя при помощи краскораспылителя. При этом вязкость по ВЗ-4 должна составлять 15 - 16 с. Если вязкость значительно больше, ее можно довести до рабочего состояния, используя сольвент, ксилол, уайт-спирит или их смесь. Степень разбавления при этом не должна превышать 30%.

Сферы применения

Полиуретановая быстросохнущая грунтовка **УРФ-0106** используется для обработки деревянных и металлических поверхностей. Изделия из чугуна и стали покрываются данным составом с целью защиты от коррозии в период хранения (грунтовка хорошо защищает металл от атмосферной коррозии). В состав полиуретановой грунтовки УРФ-0106 входят: уралкидная смола, наполнители, пигменты, красно-коричневый сиккатив НФ-1.

При хороших физико-механических показателях, толщина образованного слоя грунтовки УРФ-0106 составляет всего 30 - 40 мкм. При комнатной температуре (18 — 22°C) продолжительность полного высыхания не должна превышать 4 часов. Полностью отвержденное покрытие хорошо поддается шлифовке, устойчиво к воздействию влаги и растворов солей, обладает высокими защитными свойствами.

Срок годности - 6 мес. с даты производства.

По вопросам приобретения грунтовки УРФ-0106 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов