



Назначение и характеристики

Грунтовка ВГ-28 предназначена для грунтования металлических поверхностей, выполненных из черных и цветных металлов, подвергающихся воздействию нефтепродуктов, в т.ч. при повышенной температуре. Грунтовка наносится на поверхность в 2 слоя методом пневматического, безвоздушного распыления или кистью. Цвет — зеленый.

Двухкомпонентная система: полуфабрикат (суспензия пигментов и наполнителей в растворе эпоксидной смолы) грунтовки и отвердителя АГМ-9

Техническая консультация

Технические требования Грунтовки ВГ-28

Наименование показателя	Норма по ТУ 6-00-05807983-139-94
1. Цвет	желтый, зеленый
1. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более	6
2. Рекомендуемая толщина одного слоя, мкм	18-20
3. Рекомендуемое количество слоев	1

Подготовка поверхности осуществляется по ГОСТ 9.402.

Способ применения Грунтовки ВГ-28

Растворитель - Р-5А.

Комплектность:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полуфабрикат грунтовки желтой; отвердитель АСОТ-3 или АСОТ-2.

Полуфабрикат грунтовки зеленой; отвердитель АГМ-9.

Жизнеспособность композиции после смешения – 24 часов.

Нанесение Грунтовки ВГ-28

Методом пневматического распыления или кистью.

Хранение Грунтовки ВГ-28

Гарантийный срок хранения *Грунтовки ВГ-28*– 12 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Стандарт: ТУ 6-00-05807983-139-94

Свойства АГМ-9

высокие адгезионные, физико-механические и защитные свойства;
водо-, топливостойкость, грибостойкость;
стойкость к агрессивным средам, атмосферным воздействиям.

Область применения грунтовки ВГ-28

Грунтовка ВГ-28 применяется для защиты от коррозии подвижного состава железных дорог, нефтяных и газовых резервуаров, трубопроводов, транспортного и энергетического оборудования, мостовых и портовых сооружений, эстакад, и других металлоконструкций, подвергающихся воздействию

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка ВГ-28

нефти, нефтепродуктов и агрессивных сред.

По вопросам приобретения Грунтовка ВГ-28 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов