



ГОСТ 12707-77

Назначение

Предназначена для грунтования металлических поверхностей перед нанесением лакокрасочных материалов.

Срок службы покрытия

Срок защиты металла при межоперационном хранении не более 14 суток.

Срок защиты металла при межоперационном хранении не более 14 суток.

Техническая консультация

Технические характеристики

Цвет и внешний вид пленки	Зеленовато-желтый, пленка матовая или полуглянцевая
Количество упаковок	двухупаковочная
Массовая доля нелетучих веществ, %	20-22
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20оС, с	20-35
Время высыхания до степени 5 при 20оС, мин, не более	15
Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более	1
Прочность плёнки при ударе, см, не менее	50

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Адгезия пленки, баллы, не более	1
---------------------------------	---

Комплектность поставки

Грунтовка поставляется комплектно с кислотным разбавителем в соотношении по массе: на 100 кг основы — 25 кг кислотного разбавителя.

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности.

Металлические поверхности очищают от продуктов коррозии и обезжиривают.

Схема окраски.

Наносят в один слой; может перекрываться любыми лакокрасочными материалами.

Время выдержки грунтовочного покрытия до нанесения лакокрасочных материалов — не более 14 суток, минимальное время выдержки — 30 минут.

По вопросам приобретения грунтовка ВЛ-02 фосфотирующая и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: