Материал одноупаковочный. Применяется **грунтовка ВЛ-05 (грунт ВЛ-05)** в комплексном покрытии для защиты черных металлов от коррозии. Также допускается использование для грунтования внутренней поверхности цистерн из стали для питьевой воды. Покрытия грунтовки перекрываются материалами типа ПФ, ГФ, ЭФ, ЭП, ФЛ, ХВ, ХС, АС, АК, НЦ, КО.

Характеристики

- Цвет — зеленый;
- Внешний вид покрытия — однородное матовое;
- Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2)°С — не более 30 мин.;
- Доля нелетучих веществ по массе — 20-24%, масс;
- Теоретический расход на один слой — 140-185 г/м^2;
- Рекомендуемое количество слоев — 1-2.

Меры предосторожности

Огнеопасно! Беречь от огня! Грунтовка ВЛ-05 наносится при хорошей вентиляции, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания на кожу и в органы дыхания.

Хранить в помещении при температуре от минус 10°С до 30°С. Допускается хранение и транспортировка при температуре до минус 30°С, но не более 1 месяца. Беречь от прямых солнечных лучей.

По вопросам приобретения Грунтовка ВЛ-05 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: