



ТУ 2316-002-0-31953544-96

Водно-дисперсионные грунтовки «Уникор» предназначены для противокоррозионной защиты металлических поверхностей, в том числе с остатками окалина и плотно держащейся ржавчины.

Грунтовки представляют собой суспензию пигментов и наполнителей в водной дисперсии синтетического полимера с добавлением, при необходимости, модификатора ржавчины и различных вспомогательных веществ.

Грунтовка-модификатор ржавчины «Уникор-М» предназначена для защиты металлических поверхностей, чистых и с остатками окалина и плотно держащейся ржавчины (толщина коррозионного слоя не более 100 мкм), подвергающихся атмосферным воздействиям.

Покрытие, состоящее из двух слоев грунтовки «Уникор-М» толщиной 30-50мкм сохраняет декоративные и защитные свойства в условиях эксплуатации У-1, УХЛ1 в течение не менее 1 года.

[Техническая консультация](#)

Основные показатели качества грунтовок

Наименование показателя	Значение	
«Уникор-М»	«Уникор-ЖД»	«Уникор-К»

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



1. Цвет и внешний вид пленки	После высыхания грунтовка должна образовывать пленку с однородной матовой поверхностью. Допускаются штрихи при нанесении кистью и белесоватые разводы. Оттенок не нормируется.		
2.Массовая доля не летучих веществ, %	49-55	49-55	46-51 черная 47-49
3.Степень перетира, мкм, не более	60	40	25
4. Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) С, сек, не менее	12	14	25
5. Время высыхания до степени 3, не более, при температуре: (20 ± 2)°С, ч (90 ± 2)°С, мин	1 15	1 15	1 15
6. Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при температуре (20 ± 2)°С, ч, не менее воды минерального масла	24 48	48 48	48 48
7.Прочность пленки при ударе, на приборе У-1, не менее см м. кг	40 0,4	50 0,5	50 0,5
8. Эластичность пленки при изгибе мм, не более	3	1	1
9. Адгезия пленки, баллы, не более	1	1	1

По вопросам приобретения Грунтовки «Уникор» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов