



Гжельская гончарная масса на основе красной глины 100% предназначена для изготовления майоликовых изделий методом формования, а также для приготовления литьевого шликера. Масса относится к группе высокопластичных глин (пластичность — 3,6 кг х см по Земятченскому), что позволяет изготавливать из неё изделия на гончарном круге.

Рекомендуемые глазури:

- глухие с ТКЛР < 6,0 х 10-6 1/град.,
- прозрачные с ТКЛР < 5,7 х 10-6 1/град.

[Техническая консультация](#)

Химический состав, %

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	ппп
57,69	17,67	6,73	0,85	3,16	1,72	6,12	0,36	5,43

[Техническая консультация](#)

Керамико-физические свойства:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Гжельская гончарная масса

Влажность готового продукта,%, не более	Остаток на сите 63мкм, %, не более	Полная усадка,%, не более	Температурный коэф. линейного расширения после обжига 980°С, 1/град.	Водопоглощение, %, не более
26,0	1,5	9,1	$6,1 - 6,4 \times 10^{-6}$	12,0

По вопросам приобретения **гжельской гончарной массы** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов