



**LPS® HardCoat** идеально подходит для защиты от коррозии в сфере авиационных конструкций.

### **HardCoat Corrosion Inhibitor**

- Создаёт сопротивление соли на алюминии более чем на 1500 часов
- Создаёт износостойкую, твёрдую, прозрачную плёнку
- Обычно используется с нанесением на стены и потолки авиационных фюзеляжей
- Не переходит в капельный вид
- Имеет слабый запах
- Может использоваться с пневматическим и безвоздушным оборудованием
- Безопасен для пластика и окрашенных поверхностей

### **Удовлетворяет или превышает следующие спецификации:**

Airbus Industrie TN A 007.10138 Section 10.3.1

Boeing BMS-3-23G Type II

Bombardier CMS 565-06 Type I

Delta Airlines Approved #34201544

Lockheed Martin Heavy Duty CPC 3a

### [Техническая консультация](#)

| ОБЪЁМ                    | УПАКОВКА | № ПРОДУКТА |
|--------------------------|----------|------------|
| 284 g. (10 oz.)          | аэрозоль | 03316      |
| 3.78 litres (1 US gal.)  | канистра | 03328      |
| 18.93 litres (5 US gal.) | бак      | 03305      |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## HardCoat Corrosion Inhibitor

|                         |       |       |
|-------------------------|-------|-------|
| 208 litres (55 US gal.) | бочка | 03355 |
|-------------------------|-------|-------|

### Техническая консультация

|                                                           |                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Наименование                                              | Hard Coat Corrosion Inhibitor                           |
| Продолжительность действия                                | 2-3 года внутри помещения;<br>1 год на открытом воздухе |
| Степень проникновения (микрон)                            | 30-40 микрон ТСП                                        |
| Площадь покрытия (1 литр /1 м2)                           | 4 м2 / 1 литр                                           |
| Периодичность нанесения                                   | 1-3 лет в зависимости от среды                          |
| 1. Возможность использовать на открытом воздухе (да/нет)  | да / >1 года                                            |
| 2. Если да, то продолжительность действия                 |                                                         |
| 1. Возможность использовать в закрытом помещении (да/нет) | да / 2-3 лет                                            |
| 2. Если да, то продолжительность действия                 |                                                         |

По вопросам приобретения **HardCoat Corrosion Inhibitor** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов