



Заготовки и изделия из антифрикционного непроницаемого углеродного материала Химанит, применяются в узлах трения с контртелами из сталей, сталей с покрытиями, твёрдых сплавов и силицированного графита в агрессивных и не агрессивных средах при температуре не выше +300 С.

Техническая консультация

Химанит поставляется потребителю в виде втулок и колец с характеристиками:

Наименование показателя	НИГРАН	НИГРАН-В	Химанит — Т	Химанит — М
Плотность, г/куб.см, не менее	1,65	1,8	1,8	1,87
Прочность на сжатие, МПа, не менее	88,3	127,5	98	68
Герметичность при давлении азота 0,98 МПа		Герметичен (непроницаем)		

По вопросам приобретения химанит и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов