



Химическое название: Три (2,4-тербутилфенил) фосфорит

Молекулярная формула: $C_{42}H_{63}O_3P$

НОМЕР CAS 31570-04-4

Техническая консультация

Внешний вид	Белый кристаллический порошок
Температура плавления	182,0-185,0°C
Содержание	≥99.0%
Летучий	≤0.3%
Пропускание света	
(10 г в 100 мл раствора толуола, осветленного при комнатной температуре) 425 нм: 97% мин.	425 нм: 97% мин 500 нм: 97% мин
Растворимость	Ацетон: 1% Бензол: 34% Хлороформ: 36%
Этилацетат	4% этана: 11% (при температуре 200 ° С, в/В) циклоэкана: 16%
Метанол: <0,01% Вода: <0,01% дихлорметан: 36%	

Характеристики и применение:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Этот продукт является превосходным антиоксидантом, широко применяемым к полиэтилену, полипропилену, полиоксиметилену, АБС-смоле, PS-смоле, ПВХ, инженерным пластмассам, связующему веществу, резине, нефти и т.д. для полимеризации продукта.

Хранение и упаковка:

Этот продукт нетоксичен, легко воспламеняется, не подвержен коррозии и стабилен при хранении. Упакован в картонное ведро, выстланное пластиковыми пакетами, вместимостью нетто 25 кг на ведро или в соответствии с требованиями заказчика

По вопросам приобретения Антиоксидант 168 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов