Хлорированный парафин ХП-470 — вязкая прозрачная маслянистая жидкость от желтого до коричневого цвета без запаха, не имеющая механических примесей. Трудногорючее, пожаро- и взрывобезопасное, малотоксичное, не летучее вещество. Не оказывает вредного воздействия на организм человека. Хлорпарафин практически нерастворим в воде, хорошо растворяется в минеральных и смазочных маслах, хлорорганических растворителях, эфирах, кетонах и др. Ограниченно растворим в спиртах, совмещается с каучуками, полиэфирными и различными алкидными смолами.

Техническая консультация

Спецификация

Показатели	Значение
Марка А	
Внешний вид	прозрачная маслянистая жидкость от желтоватого до желтого цвета без механических примесей
Плотность при 20 °С, кг/м3	в пределах 1,185-1,235
Массовая доля хлора, %	в пределах 45-49
Термостабильность в пересчете на отщепленный HCl, %	не более 0,2
Массовая доля железа, %	не более 0,004
Массовая доля кислот в пересчете на HCl, %	не более 0,0005
Цветность по йодной шкале,мг I2/100 см3	не более 4
Динамическая вязкость при 20 °С, Па·с, не более	5,0
Марка Б	
Внешний вид	прозрачная маслянистая жидкость от желтого до коричневато-желтого цвета. Допускается легкая опалисценция
Плотность при 20 °С, кг/м3	в пределах 1,185-1,235
Массовая доля хлора, %	в пределах 45-49
Термостабильность в пересчете на отщепленный HCl, %	не более 0,4

Массовая доля железа, %	не более 0,006
Массовая доля кислот в пересчете на HCl, %	не более 0,005

Парафин хлорированный ХП-470 используется в производстве пластизолей и паст ПВХ, в качестве пластификатора эмульсионной смолы, а также жидкого наполнителя для удешевления себестоимости продукта. В зависимости от рецептуры содержание парафина может варьироваться от 2 до 50 %.
Вторичные пластификаторы ПВХ композиций, поливинилхлорида, при производстве кабельных пластикатов. Хорошо совмещается с основными пластификаторами (ДБФ и ДОФ). Легко вводится в состав ПВХ-композиций, используемых для изготовления «мягких» (кабель, шланг, сапоги, пленки, линолеум и др.) и «жестких» (труба, фитинг) изделий. В зависимости от рецептуры содержание вещества может варьироваться от 2 до 10 %. При производстве кровельных материалов (для производства мягкой черепицы).
Еще одной сферой применения парафина хлорированного ХП-470 является производство нитроцеллюлозных лаков для обработки древесины и красок: ЭД эмали, акриловые, алкидные, дорожные, автоэмали, силикатные эмали. Также продукт может быть использован в производстве строительных герметиков и кожевенной и резинотехнической промышленности для аппретирования (пропитки) тканей, бумаги, брезента, изготовления смазок.
Парафин хлорированный ХП-470 хранят в стальных герметичных резервуарах или в стальных бочках в крытых складских неотапливаемых помещениях.
При температуре ниже 0 °С продукт замерзает, в связи с чем перед наливом требуется его подогрев.
Транспортируют продукт в ж/д цистернах (зимой – в цистернах, оборудованных паровой «рубашкой»), автоцистернах. Транспортировка в «кубах» и бочках возможна любым видом транспорта.

Гарантийный срок хранения парафина хлорированного ХП-470А – 12 месяцев с даты розлива, ХП-470Б — 3 месяца.

По вопросам приобретения Хлорпарафин ХП-470 м.»А» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов